

***** ソフトフィール塗料 製品ラインナップ *****

品番	ハイメックス 6801	ハイメックス 6851
種類	1液タイプ	2液タイプ
塗膜の触感	ラバータッチ	スエードタッチ
鉛筆硬度	6B以下	HB
塗膜の外観	半透明(艶消し) (着色可能)	
粘度(秒) *岩田カップ NK-2	10~30	
所要量 Kg/m ² (塗膜約 30 μm)	0.05~0.12	0.06~0.13
塗膜物性 JIS K 7113(500mm/min)	引張強度:10MPa 伸び:500%	未測定
耐アルコール性	悪い	良好
耐水性 (25℃×4日浸漬)	塗膜の変化無し	
密着性が良い基材	ABS/PVC/PC 等※	ABS/PVC/PC/PMMA 等※
密着性が悪い基材	PP/PE など	
塗膜の粘着力	塗膜同士の粘着性あり	塗膜同士の粘着性なし

※PP:ポリプロピレン、PE:ポリエチレン、ABS:ABS樹脂
PVC:ポリ塩化ビニル、PC:ポリカーボネート、PMMA:アクリル樹脂

詳細につきましては、個別の技術資料をご確認いただきますようお願いいたします。