

## 取り扱い製品情報

< レバプレン®: エチレン-酢酸ビニルゴム > ランクセス社

### レバプレン®-標準タイプ

商品名	VA(%)	(ML(1+4)100°C)	密度 (g/cm <sup>3</sup> )
レバプレン®400	40.0	20±4	0.98
レバプレン®450	45.0	20±4	0.99
レバプレン®500	50.0	27±4	1.00
レバプレン®600	60.0	27±4	1.04
レバプレン®650VP	65.0	27±4	1.06
レバプレン®700	70.0	27±4	1.08
レバプレン®800	80.0	28±4	1.11
レバプレン®900	90.0	28±4	1.15

### レバプレン®-一部分架橋タイプ

商品名	VA(%)	(ML(1+4)100°C)	密度 (g/cm <sup>3</sup> )
レバプレン®500 XL VP	50.0	55	1.00
レバプレン®600 XL VP	60.0	55	1.04
レバプレン®700 XL VP	70.0	60	1.08
レバプレン®800 XL VP	80.0	55	1.11

お問い合わせは、エラストマービジネスユニットまで。

電話: 03-3865-3621 E-mail: [info@heisengp.co.jp](mailto:info@heisengp.co.jp) ホームページ: <http://www.heisengp.co.jp/>

この資料をもとに弊社取り扱い製品をお使い頂く場合には、この製品がお客様の用途に適しているかどうかを充分ご検討の上、お客様の責任でお決め頂くようお願いいたします。弊社取り扱い製品の用途やその使用条件などは弊社が管理できる範囲外のため、この資料の正確さや使用結果、あるいは第三者の特許抵触などについての責任は負いかねます。あらかじめご了承ください。なお、本資料内のデータはランクセス株式会社に帰属します。弊社に無断での掲載データの再利用(複製、変更、編集など)はご遠慮ください。