

NOVARES®

Tailor made hydrocarbon resins

クマロン・インデン樹脂

NOVARES	軟化点(°C)	OH含有量 ASTM D3416	代表的色相(ガード ナー) ISO 4630	色相(ガードナー)トル エン50%液 ISO 4630	
C 10	液体	—	9*	最大13	クマロン・インデン樹脂
C 30	20-30	—	8	5-11	
C 70	65-75	—	7	5-9	
C 80	75-85	—	7	5-9	
C 90	85-95	—	7	4-10	
C 100	95-105	—	7	4-10	
C 120	115-125	—	7	5-9	
C 140	135-145	—	8	4-10	
C 160	155-165	—	7	4-9	
CA 80	75-85	約3.5	7	4-10	
CA 100	95-105	約2.4	7	6-10	
CA 120	115-125	約1.1	6	4-9	

*希釈せず

この情報は現在の知識に基づくものです。個々の使用条件は我々の管理できる範囲外のため、保証あるいは製品の損害賠償責任を負うことはできません。